

Specifikation

AKA Power

Teknisk datablad

General

Basis: Polyester

Arbejds temperatur: +5 / +30°

Massefylde: 1,65 g/ml

Konsistent: Pasta

Gele tid ved

5°C: 25 min.

10°C: 15 min.

20°C: 6 min.

30°C: 4 min.

35°C: 2 min.

Bebejdningstid ved

5°C: 120 min.

10°C: 80 min.

20°C: 45 min.

30°C: 25 min.

35°C: 20 min.

Minimum anvendelses temperatur på patronen: +20°C

Temperatur resistance: +80°C

Frost resistance under transport til -15°C: Ja

Lagerholdbarhed +5°C - +25°C (300ml): 18 måneder

Trækstyrke styrke: >10 N / mm²

Trykstyrke styrke: >78 N / mm²

Bøjestykke: 21 N / mm²

Anbefalet sikkerheds faktor: 2:1 / 4:1

Gevind diameter	Hul diameter	Hul dybte	Tætnings moment	Anbefalet	Forbrug pr. patron (300 ml.)
8 mm	10 mm	80 mm	10 Nm	4,1 kN	70
10 mm	12 mm	90 mm	20 Nm	6,2 kN	44
12 mm	14 mm	110 mm	40 Nm	8,9 kN	26
16 mm	18 mm	125 mm	80 Nm	9,9 kN	14
20 mm	22 mm	170 mm	150 Nm	11,4 kN	8

Luk vindue