

Specifikation

Aka Maleracryl

Teknisk datablad

Materialer: Acryldispersion 1 komponent.

Konsistens: Blød smidig textotropisk.

Vægtfylde: Ca. 1,7.

Overfladetør: Ca. 20-30 minutter.

Temperaturbestandig: -30° til +70° C.

Gennemhærdet: ca. 3-4 døgn ved 25° C. - 55% RF.

Hårdhed: Shore 25A

Fugedeminsion: Min. bredde 3 mm. - Max. bredde 30 mm.

Eksempel:

Bredde mm.	3,0	7,5	10,0	15	20	25	30
Dybde mm.	5,0	5,0	7,5	10	10	10	12,5

Aldersbestandig: God UV bestandig.

Kan overmales med alkyd: Plastmaling osv. efter 12 timer evt. før.

Hæfteflader: Eloxid aluminium, malet træ, beton, asbest, mursten, glas, keramik osv.

Primning: Meget porørse overflader, primes med fortyndet acryl, blandet 1 del acryl samt 1 del vand.

Sikkerhedsregler: Mal, kode 00.1

Skal ikke klasificeres som sundhedsskadelig eller brandfarlig, efter nugældende lovgivning og bestemmelser.

Luk vindue