

Specifikation

Arbosil LM

Arbosil LM Silikonefugemasse

Beskrivelse:

Arbosil LM er en 1-komponent silikonefugemasse, som hænger ved udsættelse for luft. Den er baseret på et neutralt hærdesystem, som frigiver ethanol under hærdningen. Arbosil LM udviser glimrende vedhæftning på en lang række underlag og er specielt formuleret til brug sammen med vinduer af ikke-blødgjort PVC. Dens neutrale reaktion gør den imidlertid også til et naturligt valg til brug på overflader som f.eks. beton, zink og bly i modsætning til mere konventionelle syrehærdende systemer, som ikke er velegnede til disse overfladetyper.

Farver:

Hvid, grå, sort, brun og transparent.

Lagerstabilitet:

Ni måneder i den originale, uåbnede emballage, når produktet opbevares et køligt og tørt sted og holdes væk fra direkte sollys.

Tilbehør:

Arbo Primer 2650,2172 og 2402
Arbo Cleaner Nr. 13
Arbo fugepistoler

Anvendelsesegenskaber

Tilstandsform: Tiksotrop pasta

På føringstemperatur: + 5 C til + 40 C.

Fugemassen kan påføres ved temperaturer under soG, hvis det er muligt at sikre at den overflade, fugepasseren påføres, er fri for kondens og frost.

Hærderhastighed: 5 mm. på 7 dage.

Driftstemperatur: - 40 C til + 120 C.

Slumpresistens: Et 25 mm. x 12 mm. tværsnit udviser intet målbart slump.

Huddannelse: 30 minutter.

Hårhed: 22 Shore A

E-Modul ved 50% forlængelse: 0,4 N/mm².

Tilbagefjedring: >90%.

Massefylde: 1,5 g/cm³

Påføring

Forbehandling af fugen:

Alle fugeoverflader skal være rene, tørre, fri for støv og eventuelt løstsiddende materiale. I meget dybe fuger anbefales bagfugningsstrimler af polyethylen for at sikre et fast underlag til fåføring af fugemasse.

Levering

Emballage:

Arbosil LM leveres i 310 ml. stive plastpatroner.

Sundhed og sikkerhed

Undgå langvarig kontakt med huden. Vask hænder med vand og sæbe efter brugen. Der er flere oplysninger på sikkerhedsdatabladet.

Luk vindue